



Greenlube Bionomics CVT R

Описание

Greenlube Bionomics CVT R – высокоэффективная синтетическая рабочая жидкость, специально разработанная для бесступенчатых трансмиссий (CVT). Обладает уникальной формулой с добавлением современного функционального пакета присадок, что позволяет жидкости обеспечить максимальную защиту и стабильную работу, продлевая срок службы трансмиссии. **Greenlube Bionomics CVT R** не только снижает износ деталей, но и обеспечивает плавное переключение передач.

Применение

Greenlube Bionomics CVT R предназначена для современных легковых автомобилей, внедорожников и минивэнов с бесступенчатыми трансмиссиями (CVT). Рекомендуются для применения в автомобилях, где установлены современные вариаторные трансмиссии, таких производителей как Toyota, Nissan, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Hyundai, Honda, Mini, Chrysler и GM.

Greenlube Bionomics CVT R совместима со всеми материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных механизмах и не предназначена для применения в ступенчатых АКПП и гидроусилителях рулевого управления.

Спецификации

Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVTF+4, NS-2, **Ford** Mercon C, CVT 30/23, **GM/Saturn** DEX-CVT, **Honda** HMMF/HCF2/CVT, **Hyundai/Kia** SP-CVT 1, **MB** 236.2, **Mini Cooper** EZL 799, **Mazda** CVTF 3320, **Mitsubishi** CVTF-J1/J4, **Nissan** NS-II/NS-III, **Subaru** Lineatronic CVTF II/CVTF/i-CVTF/CV-30/NS-2, **Suzuki** TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2, **Toyota** TC/CVT FE, **VW/Audi** G 052 180/052 516

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	Визуально	Красный
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,14
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	32,52
Индекс вязкости	ASTM D 2270	192
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	195
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 51
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,830

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации Greenlube.

